

MARILATEX PU® ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Περιγραφή Προϊόντος

Το MARILATEX PU® είναι ένα ειδικής σχεδίασης βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων πολυουρεθανικής βάσης που βελτιώνει πολλαπλά τις ιδιότητες της έτοιμης τσιμεντοκονίας ή της κόλλας πλακιδίων. Το MARILATEX PU® βασίζεται στην πρωτοποριακή PUD Technology™ της MARIS POLYMERS AE. Το MARILATEX PU® προστίθεται στο νερό ανάμιξης του κονιάματος και των σοβάδων.

Τα κονιάματα που παρασκευάζονται με προσθήκη MARILATEX PU® παρουσιάζουν καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα, μεγαλύτερη στεγανότητα, μεγάλη ελαστικότητα, μικρότερη συρρίκνωση και βελτιωμένη αντίσταση στην τριβή και σε χημικές προσβολές.

Σε σύγκριση με τα γαλακτώματα SBR λόγω της PUD Technology™ της MARIS POLYMERS AE, απαιτούνται μικρότερες ποσότητες του MARILATEX PU® για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.

Χρήσεις

Το MARILATEX PU® είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας τροποποιημένο βελτιωτικό γαλάκτωμα πολυουρεθανικής βάσης που συνιστάται για:

- Κονιάματα
- Χύτευση υλικών
- Επισκευές οπλισμένου σκυροδέματος
- Μείγματα γύψου
- Κόλλες πλακιδίων
- Μείγματα τσιμέντου

Πλεονεκτήματα

- Ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον του τσιμέντου.
- Συμβατό με όλους τους τύπους κονιαμάτων.
- Προσδίδει ελαστικότητα
- Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα.
- Προσδίδει εξαιρετική πρόσφυση
- Έχει ευρύ φάσμα χρήσεων.
- Με την προσθήκη του εξασφαλίζει χρήση των μιγμάτων σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών.
- Μη τοξικό.

Κατανάλωση

Το MARILATEX PU® προστίθεται στο νερό ανάμιξης του κονιάματος σε αναλογία από 1:1 έως 1:4. 5% κατά βάρος τσιμέντου.

Στεγανωτικό κονίαμα: MARILATEX PU®: νερό=1:1
Συγκολλητικό κονίαμα: MARILATEX PU®: νερό=1:1
Κονίαμα τοιχοποιίας: MARILATEX PU®: νερό=1:2 έως 1:4
Κόλλα πλακιδίων: MARILATEX PU®: νερό=1:2
Σοβάδες: MARILATEX PU®: νερό=1:3 έως 1:4

Τεχνικά στοιχεία

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Σύνθεση	Συνθετικό γαλάκτωμα	
Ειδικό βάρος	1,05+ 0,05 gr/cm ³	ASTM D 1475

Εφαρμογή

Προετοιμασία υποστρώματος

Για καλύτερα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του πολυμερισμού κονιάματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10°C και 35°C.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα σε βρεγμένο υπόστρωμα, με προσθήκη όσο το δυνατό λιγότερου νερού κατά την παραγωγή του κονιάματος και να καταβρέχεται κατά την ωρίμανση. Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καλά πλυμένα και στη σωστή κοκομετρία.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το MARILATEX PU® παραδίδεται σε δοχεία των 20kg, 5kg και 1kg. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5^o-35^oC. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας το όνομα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, τον αριθμό παραγωγής και την ετικέτα προφύλαξης.

Οι τεχνικές μας οδηγίες – προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών – παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, και το ίδιο ισχύει όπου αναφέρονται δικαιώματα ιδιοκτησίας/ πνευματικά δικαιώματα. Δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να δοκιμάσετε τα προϊόντα που παρέχονται από μέρος μας ως προς την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις που στοχεύονται. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου μας και συνεπώς, αποκλειστικά δικής σας ευθύνης. Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που διαπιστωθεί υπευθυνότητα για οποιαδήποτε βλάβη η οποία έλαβε χώρα λόγω ελαττωματικού υλικού, θα είναι περιορισμένη στην αξία των εμπορευμάτων που χρησιμοποιήσατε στο σημείο της βλάβης. Εμείς φυσικά, θα σας παρέχουμε πάντα προϊόντα σταθερής ποιότητας μέσα στο πλαίσιο των Γενικών μας Όρων Πώλησης και Παράδοσης.