

MARISEAL® KATALYSATOR

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ημ/νία: 01/06/2017 – Version 17

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

Το MARISEAL® KATALYSATOR είναι ένα πρόσθετο επιτάχυνσης (καταλύτης) για χρήση με τις επαλειφόμενης στεγανωτικές μεμβράνες πολυουρεθάνης MARISEAL® 250/260/270/DETAIL κλπ.

Πλεονεκτήματα

Το MARISEAL® KATALYSATOR επιταχύνει και επιτρέπει τον ομοιόμορφο πολυμερισμό των επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών του MARISEAL® SYSTEM ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας την εφαρμογή νέας στρώσης μέσα σε διάστημα 3-5 ωρών.

Το MARISEAL® KATALYSATOR επιτρέπει την εφαρμογή των επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών του MARISEAL® SYSTEM στο επιθυμητό πάχος, χωρίς το σχηματισμό φυσαλίδων, ώστε να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο εφαρμογής σε συνδυασμό με το MARISEAL® FABRIC (wet on wet application).

Χρήσεις

Το MARISEAL® KATALYSATOR χρησιμοποιείται κυρίως όταν το MARISEAL® 250 ή 260 χρειάζεται να εφαρμοστεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ή όταν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το MARISEAL® FABRIC (wet on wet application) και σε μεγάλα πάχη σε μία στρώση.

Το MARISEAL® KATALYSATOR επιταχύνει τον πολυμερισμό των επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών του MARISEAL® SYSTEM σε:

- Στεγάνωση στεγών.
- Στεγάνωση μπαλκονιών και βεραντών.
- Στεγάνωση των Υγρών Περιοχών (κάτω από πλακίδια) σε μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια, βοηθητικά δωμάτια, κ.ά.
- Στεγάνωση σε επιφάνειες που δέχονται κίνηση πεζών και οχημάτων.
- Στεγάνωση πράσινων οροφών, κιβωτίων φυτών, κ.ά.
- Προστασία μόνωσης αφρού πολυουρεθάνης.
- Στεγάνωση και προστασία κατασκευών σκυροδέματος όπως, γέφυρες, σήραγγες, κερκίδες σταδίων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ.

Κατανάλωση

Η αναλογία μίξης MARISEAL® SYSTEM επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών: MARISEAL® KATALYSATOR είναι 100:2 ή 100:3 κατά βάρος.

Για παράδειγμα,
25kg MARISEAL® SYSTEM:0,5kg MARISEAL® KATALYSATOR ή
25kg MARISEAL® SYSTEM:0,75kg MARISEAL® KATALYSATOR

Αναλογία μίξης - χρόνος εφαρμογής & επικάλυψης

Αναλογία ανάμιξης MARISEAL® 250/260 με MARISEAL® KATALYSATOR	Μεταξύ 25kg + 0, 50kg και 25kg + 0,75kg (100: 2 και 100: 3 κατά βάρος)
Χρόνος εφαρμογής, 20°C, 100ml	30 λεπτά (2%) – 20 λεπτά (3%)
Χρόνος επικάλυψης 20°C, 1.5mm πάχος στρώσης	3 ώρες (2%) -1,5-2 ώρες (3%)

Εφαρμογή

Ανακατέψτε καλά τις επαλειφόμενες στεγανωτικές μεμβράνες MARISEAL® SYSTEM πριν τη χρήση. Προσθέστε την ενδεδειγμένη ποσότητα MARISEAL® KATALYSATOR. Η ανάμιξη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μηχανικό αναδευτήρα χαμηλής ταχύτητας, σύμφωνα με το την ενδεδειγμένη αναλογία, για περίπου 3-5 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάμιξη πρέπει να γίνει καλά, ειδικά στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου και μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιογενές. Μετά από την ανάμιξη, ρίξτε το μίγμα πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια και απλώστε το. Πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες ή/και τεχνικές εφαρμογής των στεγανωτικών μεμβρανών πολυουρεθάνης MARISEAL®.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα καταναλώνεται εντός του καθορισμένου χρόνου εφαρμογής.

Συσκευασία

Το MARISEAL® KATALYSATOR διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία 1 kg. Τα δοχεία πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρούς και δροσερούς χώρους μέχρι και 9 μήνες. Προστατέψτε το υλικό από την υγρασία και άμεση έκθεση σε ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°-30° C. Τα προϊόντα θα πρέπει να παραμείνουν στα αρχικά τους, μη ανοιγμένα δοχεία, φέρωντας το όνομα του κατασκευαστή, την ονομασία του προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας και τις ετικέτες προφύλαξης εφαρμογής.

CONSTRUCTION



Maris Polymers®

POLYURETHANE SYSTEMS

Μέτρα ασφαλείας

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Διαβάστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

Οι τεχνικές μας συμβουλές για χρήση, λεκτικές, γραπτές ή δοκιμαστικές, παρέχονται με καλή πίστη και αντικατοπτρίζουν το σημερινό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας με τα προϊόντα μας. Κατά τη χρήση των προϊόντων μας, απαιτείται λεπτομερής και κατάλληλος έλεγχος αντικειμένων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, προκειμένου να καθορισθεί εάν το εν λόγω προϊόν ή / και η τεχνολογία εφαρμογής πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τους σκοπούς. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τα προϊόντα μας χωρίς ελαττώματα. η σωστή εφαρμογή των προϊόντων μας εμπίπτει πλήρως στο πεδίο ευθύνης και ευθύνης σας. Φυσικά, θα παρέχουμε προϊόντα συνεπούς ποιότητας στο πλαίσιο των Γενικών Όρων Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τοπικής νομοθεσίας και για την απόκτηση των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Οι τιμές σε αυτό το τεχνικό δελτίο δίδονται ως παραδείγματα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδιαγραφές. Για τις προδιαγραφές των προϊόντων επικοινωνήστε με το τμήμα E & A. Η νέα έκδοση του φύλλου τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά τις προηγούμενες τεχνικές πληροφορίες και το καθιστά άκυρο. Επομένως, είναι απαραίτητο να πρέπει πάντα να παραδώσετε τον ισχύοντα κώδικα πρακτικής.

* Όλες οι τιμές αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές και δεν αποτελούν μέρος των προδιαγραφών του προϊόντος.

CONSTRUCTION

